oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

157 BÉTON RAPIDE

Micro-béton de scellement rapide



- Durcissement rapide
- Utilisable à basse température
- Résistances mécaniques élevées
- Consistance réglable
- Scellement de signalétique, mobilier urbain, potelets, tampons et grilles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre grise foncée, sans chlore
Granulométrie maximale	0 - 10 mm
D.P.U.	10 min à 20 °C
Prise à 20 °C	Début 10 min ; fin 12 min
Compression	8 MPa (1 h) ; 16 (1 j) ; 40 (7 j) ; 45 (28 j)
Remise en service	1 h à + 20 °C ; 2 h à + 5 °C
Dosage en eau	2,1 à 2,5 L par sac de 25 kg
Volume en place	12 L par sac
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	6 mois
Réf	133873

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.