oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

228 LANKOLASTIC

Mortier souple d'imperméabilisation



- Mortier hydraulique souple bicomposant d'imperméabilisation
- Bassins et réservoirs d'eau (hors EDCH), fosses d'ascenseur, caves
- Forme un film imperméable adhérent et flexible
- Conforme à la norme NF EN 1504-2
- Facile à appliquer, à la brosse ou à la lisseuse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur du mélange	Gris
Granulométrie	0 - 0,3 mm
Rapport en poids	Poudre 100 parts / liquide 60 parts
Densité pâte	1,65
D.P.U.	1 h à 20 °C
Résistance pression / contre-pression	> 2 MPa / 0,6 MPa
Adhérence (EN 1542)	> 0,8 MPa
Consommation	1,5 à 2 kg/m² par couche (2 couches min.)
Épaisseur film sec	Environ 2 mm, jamais < 1,5 mm
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Conditionnement	Kit de 14,4 kg gris
Réf	133834

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.