oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

ISOCOL 99

Semin Isocol 99 mortier adhésif naturel



- Collage des plaques de plâtre avec ou sans isolant en intérieur
- Rattrapage des défauts de planéité jusqu'à 15 mm
- 99,9 % de matières premières naturelles, sans résine synthétique
- Réaction au feu A1
- Teneur en COV < 1 g/L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Plâtre, carbonate de calcium, amidon, cellulose
Temps de prise	2 heures
Adhérence sur béton	> 1 MPa
Adhérence sur polystyrène	Rupture du polystyrène
Réaction au feu	A1
Gâchage	13 à 14 L d'eau par sac de 25 kg
Épaisseur d'application	5 à 15 mm
Consommation	1,8 kg/m²
Température d'application	Entre 5 et 30 °C
Documents	DTU 25.41 et 25.42, NF EN 14496, marquage CE
Conditionnement	Sacs de 25 kg
Réf	ISOCOL 99

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

