oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

143 LANKOSOL

143 Lankosol ragréage extérieur



- Spécial extérieur
- Épaisseur 3 à 50 mm
- Mise en œuvre facile avec ou sans charge
- Peut rester nu / peut être peint
- Pompable avec ou sans charge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Enduit de dressage et de ragréage
Épaisseur	3 à 40 mm sans charge ; 40 à 50 mm avec charges
Dosage en eau	4 à 4,5 litres par sac de 25 kg
Consommation (non chargé)	1,8 kg de poudre/m²/mm d'épaisseur
Classes de résistance	Compression C20, flexion F5
Durée d'utilisation du mélange	20 min
Ouverture au trafic piéton	6 h ± 2 h
Ouverture au véhicule léger	72 h
Températures d'utilisation	+ 5°C à + 35°C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133432

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.