oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

153 LANKOCOUV

Mortier bâtard de couverture



- Mortier hydrofugé prêt à gâcher
- Scellement et garnissage des tuiles en terre cuite et béton
- Solins, rives, arêtiers, faîtages, génoises
- Montage de maçonnerie, joints de pierres et briques
- Conforme aux DTU de couverture
- Coloris : blanc cassé et gris clair

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Liant hydraulique, chaux, granulats calibrés, adjuvants
Granulométrie	1,6 mm
Densité produit durci	1,9
Dosage en eau	3,5 à 4 L par sac
Prise à + 20 °C	Début > 4 h ; fin > 7 h
Résistances à 28 jours	Flexion 2 MPa ; compression 11 MPa
Adhérence sur tuiles terre cuite	> 0,5 MPa à 28 jours
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Documents de référence	NF P 31-201 à NF P 31-207, EN 998-2
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133538

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.