oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

AP 71 TECH

Mortier-colle AP 71 Tech blanc 25 kg



- Mortier-colle mono-composant à élasticité moyenne, gris et blanc
- Bonne maniabilité, pour petits et moyens formats
- Temps ouvert allongé
- Résistant au glissement vertical (≤ 0,5 mm)
- Classement C2TE (EN 12004-1), certification QB n° 285 MC 488 et 300 MC 488
- Sols et revêtements intérieurs et extérieurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classement EN 12004-1	C2TE
Épaisseur maximale	10 mm
Granulométrie	< 0,6 mm
Eau de gâchage	28 à 30 %
Durée de la gâchée (+20 °C/60 % HR)	env. 8 heures
Délai d'ajustabilité	env. 60 minutes
Température d'application	de +5 °C à +35 °C
Jointoiement	env. 1 jour
Consommation (dent 6×6 / 10×10 mm)	3-4 kg/m² / 5-6 kg/m²
Conditionnement	Sacs d'env. 25 kg
Réf	AP 71 TECH BIANCO - sac env. 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

