oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

AT 99 MAXYFLEX

Mortier-colle AT 99 Maxyflex 25 kg



- Mortier-colle mono-composant à élasticité élevée, très déformable
- Double consistance, thixotropique ou fluide selon l'eau de gâchage
- Pose de grands formats et dalles fines, épaisseur jusqu'à 15 mm
- Excellent pour sols et murs avec chauffage/refroidissement
- Convient pour piscine et pose de revêtements en façade
- C2TE S1 ou C2E S1 (EN 12004-1), certification QB n° 3370-285 MC 406

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classement EN 12004-1	C2TE S1 ou C2E S1
Épaisseur maximale	15 mm
Granulométrie	< 0,6 mm
Eau de gâchage gris (C2TE S1)	27 à 29 %
Durée de la gâchée (+20 °C/60 % HR)	env. 8 heures
Délai d'ajustabilité	env. 30 minutes
Température d'application	de +5 °C à +35 °C
Déformation transversale	≥ 2,5 mm et < 5 mm
Jointoiement	env. 1 jour
Conditionnement	Sacs d'env. 25 kg
Réf	AT 99 MAXYFLEX - sac env. 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.