oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

5024 PROLIDAL MAX

Mortier-colle double consistance



- Idéal en rénovation : sans primaire sur ancien carrelage
- Double consistance : normale ou fluide
- Temps ouvert allongé et résistance au glissement
- Simple encollage jusqu'à 3 600 cm² en consistance fluide
- Émission de poussières réduite
- Certificat QB CSTB (consistance normale)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe (NF EN 12004)	C2 ET / EG
Coloris	Blanc
Gâchage consistance normale	22 à 24 % d'eau
Gâchage consistance fluide	28 à 30 % d'eau (sols uniquement)
Consommation	1,5 à 8 kg/m² (selon format)
Temps ouvert	30 min environ
Temps de vie en auge	2 h environ
Circulation piétonne	12 h environ
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois (sac 25 kg)
Réf	133966

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.