oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

5073 FLUIDE 2S

Mortier-colle fluide fibré



- Spécial sol et planchers chauffants (PRE, basse température, réversible)
- Enrichi en fibre : meilleure résistance à la fissuration
- Grands formats jusqu'à 15 000 cm² classés NF UPEC
- Sols intérieurs et extérieurs
- Certificat QB CSTB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe (NF EN 12004)	C2S1 G
Coloris	Gris
Dosage en eau	5,25 à 5,75 L par sac de 25 kg (21 à 23 %)
Consommation	4 à 5 kg/m² (selon format)
Temps ouvert	20 min environ
Temps de vie en auge	2 h environ
Délai de mise en circulation	24 à 48 h
Déformabilité	≥ 2,5 mm
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133909

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.