oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

5074 PROLICRÈME

Mortier-colle allégé déformable



- Texture crémeuse inédite : aussi fine qu'une pâte
- Polyvalent : tous planchers chauffants, grands carreaux, façade
- Mortier-colle duo : double taux de gâchage, consistance normale ou fluide
- Rendement équivalent à un sac de 25 kg
- Émission de poussière réduite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	C2S1 ET / EG
Coloris	Gris
Gâchage (consistance normale)	34 à 36 % d'eau
Consommation	0,9 à 4,8 kg/m² (selon format)
Temps ouvert	30 min environ
Délai de mise en circulation	24 à 48 h
Délai avant jointoiement	24 h environ
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Sac de 15 kg
Conservation	12 mois (sac 15 kg)
Réf	133912

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

