Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

5076 PROLIFLUIDE ANHYDRITE HP

Mortier-colle fluide chape anhydrite



- Application sans primaire sur chape fluide anhydrite sous AT
- Tous planchers chauffants : eau, réversible et PRE
- Consistance fluide : pose en simple encollage
- Jointoiement 4 heures après la pose
- Formats jusqu'à 3 600 cm² (2 200 cm² sur PRE)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Présentation	Poudre gris clair
Dosage en eau	5,25 à 5,75 L (sac de 25 kg)
Consommation	5 à 8 kg/m² (selon format)
Temps ouvert	30 min environ
Temps d'ajustabilité	20 à 30 min environ
Temps de vie en auge	60 min
Adhérence initiale à 28 jours	≥ 2,5 MPa
Résistance aux températures	-20 °C à +80 °C
Domaine d'emploi	Sols intérieurs des locaux P3E2 au plus
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133914

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.