oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

528 PROLIRAPIDE

Mortier-colle amélioré rapide



- Remise en circulation rapide
- Supports neufs et anciens
- Jointoiement 2 à 4 h après la pose
- Murs intérieurs, sols intérieurs et extérieurs
- Revêtements céramiques jusqu'à 3 600 cm²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	C2 F
Présentation	Poudre grise
Dosage en eau	5 à 5,5 L (sac de 25 kg)
Consommation	3 à 8 kg/m² (selon format)
Temps ouvert	10 min environ
Temps de vie en auge	15 min
Mise en circulation (trafic normal)	3 h
Mise en circulation (trafic intense)	8 h
Température d'utilisation	+5 °C à +25 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	6 mois
Réf	133921

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

