oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

552 PROLIFLUIDE

Mortier-colle amélioré fluide



- Simple encollage jusqu'à 3 600 cm²
- Gain de temps à la mise en œuvre
- Application sols intérieurs et extérieurs
- Neuf et rénovation
- Locaux P4/P4S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	C2 G
Présentation	Poudre grise
Dosage en eau	5,5 à 6 L (sac de 25 kg)
Consommation	4 à 7 kg/m² (selon format)
Temps ouvert	20 min environ
Temps de vie en auge	1 h
Circulation (trafic normal)	12 h après réalisation des joints
Circulation (trafic intense)	48 h après réalisation des joints
Température d'utilisation	+5 °C à +25 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133922

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

