Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

554 PROLIFLUIDE RAPIDE

Mortier-colle fluide rapide



- Temps ouvert allongé
- Remise en circulation rapide
- Simple encollage jusqu'à 3 600 cm²
- Jointoiement 2 à 3 h après la pose
- Sols intérieurs et extérieurs, locaux P2 à P4S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	C2 EFG
Coloris	Gris
Dosage en eau	5 à 5,5 L (sac de 25 kg)
Consommation	4 à 7 kg/m² (selon format)
Temps ouvert	30 min environ
Temps de vie en auge	30 min environ
Circulation (trafic normal)	5 h après réalisation des joints
Circulation (trafic intense)	24 h après réalisation des joints
Température d'utilisation	+5 °C à +25 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	6 mois
Réf	133923

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.