oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

KEDOFLEX GRIS

Semin Kedoflex gris mortier colle



- Mortier colle polyvalent C2-ET pour carrelage, intérieur et extérieur
- Pour le neuf et la rénovation
- Bonne résistance au glissement
- Sans primaire sur ancien carrelage
- Sols et murs intérieurs, sols extérieurs et piscines privatives
- Teneur en COV < 1 g/L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	C2-ET
Composition	Ciments spéciaux, sables sélectionnés, adjuvants
Adhérence initiale / après eau	≥ 1 MPa
Réaction au feu	Classe E
Gâchage	6,25 à 6,75 L d'eau par sac de 25 kg
Durée d'utilisation du mélange	3 heures (à +20 °C)
Temps ouvert	30 minutes
Délai d'ajustabilité	20 minutes
Température d'application	+5 °C à +30 °C
Conditionnement (fiche)	Sacs de 5 et 25 kg
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé
Réf	KEDOFLEX GRIS

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.