oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

PROFLEX GRIS

Semin Proflex gris mortier colle C2S1



- Mortier colle déformable C2S1 E pour carrelage, intérieur et extérieur
- Spécial sols chauffants
- Colle à temps ouvert allongé (E)
- Pose en façade jusqu'à 28 mètres de hauteur
- Produit monocomposant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	C2S1 E
Composition	Ciment gris, sable, résine fortement dosée, adjuvants
Adhérence à sec / après eau et chaleur	> 1 MPa
Taux de gâchage	26 % (environ 6,5 L d'eau par sac de 25 kg)
Durée pratique d'utilisation	4 heures
Temps ouvert	30 minutes
Délai d'ajustabilité	20 minutes
Consommation	4 kg/m² simple ; 6 kg/m² double encollage
Poids des carreaux	Limité à 40 kg/m²
Conditionnement (fiche)	Sacs de 25 kg
Stockage	6 mois à l'abri de l'humidité
Réf	PROFLEX GRIS

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.