oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

GYPSOMAF

Mortier-colle Gypsomaf 25 kg



- Mortier-colle à base de plâtre pour coller les plaques de plâtre
- Collage dans les conditions définies par le DTU 25.41
- Temps de travail env. 90 minutes, temps de prise env. 3 heures
- Pour l'intérieur, à la spatule crantée ou métallique
- Réaction au feu classe A1 (EN 13501-1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Plâtre, farine de roche et adjuvants
Masse volumique du mortier durci	env. 1.000 kg/m³
Eau de gâchage	64-66%
Granulométrie	< 0,2 mm
Épaisseur minimale	2 mm
Temps de prise	env. 3 heures
Temps de travail	env. 90 minutes
Résistance à l'arrachement	> 0,06 MPa
Réaction au feu (EN 13501-1)	Classe A1
Norme	EN 14496
Conditionnement	Sacs d'env. 10 et 25 kg
Réf	GYPSOMAF - sac env. 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.