oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

797 MORTIER GALVASHIELD CC

Mortier d'enrobage anodes Galvashield CC



- Résistivité adaptée au fonctionnement du système Galvashield
- Enrobage des anodes de traitement de la corrosion des armatures
- Compatible avec les anodes Galvashield CC2, CC4 et DAS en pose forée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Couleur	Gris
Granulométrie	< 0,5 mm
Densité produit durci	1,7
D.P.U.	Environ 2 h à 20 °C
Résistivité	< 5 000 ohm.cm
Adhérence sur béton 28 j	> 1,5 MPa
Compression 28 jours	15 MPa
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133675

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.