oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

AQUAZIP MO 660

Mortier osmotique d'imperméabilisation AQUAZIP MO 660



- Mortier ciment monocomposant osmotique, imperméabilisation rigide
- Résiste à la poussée hydrostatique positive et négative jusqu'à 2,5 atm
- Apte au contact de l'eau potable (D. Lgs. italien n° 18 du 23/02/2023)
- Réservoirs, citernes, murs enterrés, sous-sols, cuvelages d'ascenseur
- Application au pinceau, à la spatule ou par projection, env. 3 mm en 2-3 couches
- EN 1504-2 – MC-IR, systèmes rigides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc ou gris
Granulométrie	< 0,6 mm
Rendement	env. 1,5 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur
Eau de gâchage	23-27 % (selon le type d'application)
Masse volumique	env. 1.850 kg/m³
Temps d'utilisation (20 °C, 60 % HR)	60 minutes
Mise en service	7 jours
Compression à 28 jours (EN 12190)	≥ 30 N/mm²
Adhérence (EN 1542)	> 2,0 N/mm²
Poussée hydrostatique (EN 14891 A7)	positive 2,5 atm / négative 2,5 atm
Réaction au feu (EN 13501-1)	A1
Réf	AQUAZIP MO 660 - sac 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.