Oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

222 LANKOFUGEANT

Mortier mince d'imperméabilisation



- Application directe sur blocs béton et briques
- Intérieur / extérieur : sous-sols, murs de cave, fondations
- Résistance à la pression : 1,4 MPa
- Conforme à la norme NF EN 1504-2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris
Granulométrie	0 - 0,5 mm
Densité produit durci	1,7
D.P.U.	Environ 3 h à 20 °C
Résistance pression / contre-pression	1,4 MPa / 0,3 MPa
Adhérence (EN 1542)	> 1 MPa
Perméabilité vapeur d'eau	Classe I : Sd < 5 m
Dosage en eau	5,5 à 6,5 L par sac de 25 kg
Consommation	3 kg/m² pour 2 couches
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133830

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.