oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

PARINTER RÉNOVATION

Enduit d'interposition rénovation



- Rénovation sans décapage, sans sablage, sans décroûtage
- Solution rapide et économique : préparation simplifiée, faible épaisseur
- Excellente adhérence sur supports fermés ou lisses
- Large choix de finitions associées
- Application manuelle et machine
- Label Excell Plus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Chaux aérienne et liant hydraulique
Sables	Calcaires et siliceux 0 - 1,6 mm
Classe	GP (NF EN 998-1)
Adhérence sur béton, peinture, RPE	≥ 0,9 MPa
Absorption d'eau	Wc 1
Réaction au feu	A2-s1, d0
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 20$
Dosage en eau	5,2 à 6,2 L par sac de 25 kg
Consommation support fin	5 à 8 kg/m² pour 3 à 5 mm
Conditionnement	Sac de 25 kg - palette de 48 sacs
Conservation	12 mois
Réf	133650

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.