oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

193 LANKO CHAPE

193 Lanko Chape



- Pose de carrelage dès 24 h
- Hautes performances : adapté aux locaux P2 à P4S
- Mortier de chape prêt à l'emploi à retrait compensé
- Réalisation de formes de pente
- Pompable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Mortier de chape hydraulique prêt à l'emploi
Granulométrie	0/4
Épaisseur	À partir de 1 cm
Dosage en eau	1,6 à 1,9 litres par sac de 25 kg
Consommation	20 à 22 kg/m²/cm d'épaisseur
Durée de vie du mélange	90 min ± 10 min
Remise en service (passage piéton)	12 h
Classes de résistance (NF EN 13813)	Compression C35, flexion F5
Documents de référence	DTU 26.2, DTU 52.10, DTU 65.7, DTU 65.14, CPT 3606
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133483

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.