Oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

194 LANKO CHAPE EXPRESS

194 Lanko Chape Express



- Pose de carrelage dès 4 h
- Hautes performances : adapté aux locaux P2 à P4S
- Mortier de chape prêt à l'emploi à retrait compensé
- Réalisation de formes de pente

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Mortier de chape hydraulique prêt à l'emploi
Granulométrie	0 à 4
Épaisseur	À partir de 1 cm
Dosage en eau	1,75 à 2,25 litres par sac de 25 kg
Consommation	20 à 22 kg/m²/cm d'épaisseur
Durée de vie du mélange	25 min ± 5 min
Remise en service (passage piéton)	2 à 3 h
Classes de résistance (NF EN 13813)	Compression C35, flexion F5
Compression	≥ 20 MPa à 24 h ; ≥ 35 MPa à 28 jours
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	6 mois
Réf	133484

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.