Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

717 LANKOROAD BORDURES

Mortier-colle de voirie pour bordures



- Haute adhérence sur béton et enrobés
- Durcissement rapide, remise en service 1 h 30 à 2 h à +20 °C
- Résistances mécaniques élevées
- Collage de bordures, mobilier urbain, îlots, signalisation, bornes
- Mortier prêt à gâcher à retrait compensé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre grise foncée
Granulométrie	0 - 2 mm
Densité produit durci	2
D.P.U.	20 min à 20 °C
Début / fin de prise à +20 °C	25 min / 35 min
Compression 28 jours	70 MPa
Adhérence 28 j béton / enrobé	> 2 MPa / > 2 MPa
Dosage en eau	3,8 à 4,1 L par sac de 25 kg
Consommation	2 kg/m²/mm d'épaisseur
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133454

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.