prix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

662 LANKOCEM

Mortier de calfeutrement bas module



- Rebouchage de joints horizontaux ou verticaux
- Collage d'éléments en béton, forte adhérence sur béton
- Bas module d'élasticité, monocomposant thixotrope fibré
- Résistance aux hydrocarbures
- Rendement élevé grâce à sa faible densité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur du mélange	Gris
Granulométrie	0 - 0,4 mm
Densité pâte	1,4
D.P.U.	60 min à 20 °C
Tenue en milieu agressif	Jusqu'à pH 5,5
Début / fin de prise à +20 °C	14 h / 18 h
Adhérence béton 7 jours	1 MPa
Module d'élasticité dynamique	3 GPa
Dosage en eau	4,3 à 5,5 L par sac de 25 kg
Rendement	Environ 22,5 L par sac de 25 kg
Conditionnement	Sac de 25 kg
Réf	133547

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.