Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

715 LANKOSTONE JOINT GRIS

Mortier de jointoiement pour pavage



- Haute fluidité et à retrait compensé
- Thixotrope : bonne tenue dans les rues en pente
- Résistance au gel sévère et aux sels de déverglaçage
- Jointoiement de pavés et dallages sur supports rigides (NF P98-335)
- Marquage CE selon EN 1504-3, classement R4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	EN 1504-3 R4
Granulométrie	0 - 2 mm
Densité produit durci	2,2
D.P.U.	1 h à 20 °C
Début / fin de prise à +20 °C (gris)	2 h 00 / 2 h 30
Compression 28 jours (gris)	75 MPa
Dosage en eau (gris)	3,3 à 4 L par sac de 25 kg
Volume en place	13 L par sac
Remise en service piéton / lourd	24 h / 96 h
Conditionnement	Sac de 25 kg, big bag 1,2 t, LANKOSILO
Conservation	12 mois (sac de 25 kg)
Réf	133502

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.