oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

FASSAFILL EPOXY

Joint époxy Fassafill Epoxy F03 Gris clair



- Mortier époxy bicomposant, antiacide, pour coller et jointoyer de 1 à 10 mm
- Résistant aux acides et aux bases, imperméable aux huiles
- Sans retrait ni fissures, très facile à nettoyer
- Salles de bains, douches, piscines, spas, sols radiants
- Rendement chromatique élevé, disponible en 31 couleurs
- Classe RG (EN 13888) et R2 (EN 12004)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification EN 13888 / EN 12004	RG / R2
Rapport de gâchage	9 parts Comp. A + 1 part Comp. B (prédosé)
Masse volumique mélange A+B	env. 1,5 kg/l
Durée pratique d'utilisation (+20 °C)	env. 45 minutes
Température d'application	de +12 °C à +30 °C
Circulation piétonne	après 24 heures minimum à +20 °C
Mise en service	après env. 7 jours à +20 °C
Résistance à la température	de -20 °C à +100 °C
Rendement comme adhésif	2-4 kg/m²
Conditionnement	3 kg (2,7 kg Comp. A + 0,3 kg Comp. B)
Réf	FASSAFILL EPOXY F03 Gris clair - kit 3 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.