Oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

# FASSAFILL SMALL

## Joint Fassafill Small F03 Gris clair




- Mortier de jointoiement à base de ciment pour joints de 0 à 5 mm
- Hydrofuge, facile à appliquer et à nettoyer
- Protégé contre un large spectre de moisissures et d'algues
- Stabilité chromatique élevée, disponible en 28 couleurs
- Approprié pour sols et revêtements chauffants/refroidissants
- Conforme EN 13888 classe CG2WA, émissions dans l'air A+

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Classe EN 13888** | CG2WA |
| **Largeur de joint** | 0 à 5 mm |
| **Eau de gâchage** | 24-26% |
| **Durée de la gâchée** | env. 2 heures |
| **Température d'application** | de +5 °C à +35 °C |
| **Circulation piétonne** | 24 heures |
| **Résistance à la température** | de -30 °C à 80 °C |
| **Compression / flexion 28 j (EN 12808-3)** | ≥ 15 N/mm² / ≥ 2,5 N/mm² |
| **Conditionnement** | Sachets d'env. 5 kg (boîtes de 5) |
| **Réf** | FASSAFILL SMALL F03 Gris clair - sachet env. 5 kg |

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.