oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

150 MORTIER DE JOINTOIEMENT

Mortier de jointoiement ouvrages d'art



- Application de 6 à 50 mm de largeur
- Mortier projetable par voie humide
- Hydrofugé
- Excellente tenue à l'eau de mer
- Teintes à la demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Granulométrie	Inférieure à 3 mm
D.P.U.	Environ 90 min à 20 °C
Remise en service	24 h
Module d'élasticité dynamique	15 GPa
Adhérence à 28 jours	> 1 MPa
Début / fin de prise à +20 °C	5 h / 6 h
Compression 28 jours	20 MPa
Dosage en eau	3,75 à 4,25 L par sac de 25 kg
Consommation	1,7 t/m³ de produit en place
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133539

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.