oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

567 LANKO BLOC

Mortier joint mince de montage



- Pour blocs béton rectifiés D3 ou D4, granulats courants ou allégés
- Certification QB11 Blocs
- Application à la pelle à rouleau, joint fini d'environ 1 mm
- Facilité de mise en œuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Présentation	Poudre grise
Résistance en compression	Catégorie M 10
Temps ouvert à +20 °C	Environ 30 min sur blocs
Temps d'ajustabilité	5 min environ à +20 °C
Temps de vie en auge	2 h environ à +20 °C
Adhérence en cisaillement	> 0,3 MPa
Dosage en eau	7 à 8 L par sac de 25 kg
Consommation	1 à 2 kg/m² de maçonnerie
Documents de référence	NF EN 998-2, DTU 20.1
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133600

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

