oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

710 LANKOSTONE POSE

Mortier de pavage et de chape



- Grand confort de pose de 10 à 150 mm
- Lit de pose pour pavages et dallages sollicités (NF P98-335)
- Bonne tenue aux cycles gel/dégel, sels de déverglaçage et hydrocarbures
- Mortier à retrait compensé, micro-chapes et chapes intérieur / extérieur
- Marquage CE selon EN 1504-3, classement R4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	EN 1504-3 R4
Granulométrie	0 - 4 mm
Densité produit durci	2,2
D.P.U. à 20 °C (1,9 L)	2 h
Réaction au feu	Euroclasse A1
Adhérence (NF EN 1542)	> 2 MPa
Compression 28 jours	65 MPa
Dosage en eau	1,9 L / 25 kg
Volume en place	12 L par sac
Conditionnement	Sac de 25 kg, big bag 1,5 t, LANKOSILO
Conservation	12 mois (sac de 25 kg)
Réf	133496

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.