Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# 111 LANKOMUR MURCHAPE

## Ragréage mural Murchape




- Reprises de 3 à 15 mm d'épaisseur
- Recouvrable par une large gamme de revêtements
- Murs et plafonds intérieurs et extérieurs
- Béton banché, voiles béton armé, panneaux préfabriqués, enduit traditionnel

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Composition** | Liant hydraulique, charges minérales, adjuvants |
| **Couleur** | Gris |
| **Granulométrie** | < 1,50 mm |
| **Densité produit durci** | 1,7 |
| **D.P.U. à 20 °C** | Environ 2 h |
| **Adhérence sur béton 28 j (10 mm)** | > 1,0 MPa |
| **Compression 28 jours** | 15 MPa |
| **Dosage en eau** | 4,2 à 5,0 litres |
| **Consommation** | 1,5 kg/m²/mm (poudre) |
| **Conditionnement** | Sac de 25 kg |
| **Conservation** | 12 mois |
| **Réf** | 133697 |

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.