oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

112 LANKOMUR PARBÉTON

Ragréage mural Parbéton gris



- Reprises de 2 à 10 mm d'épaisseur
- Surface plane et régulière, compatible avec le revêtement décoratif associé
- Murs et plafonds intérieurs et extérieurs
- Béton banché, voiles béton armé, panneaux préfabriqués, enduit traditionnel
- Disponible en gris clair

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Liant hydraulique, charges minérales, adjuvants
Couleurs	Gris et gris clair
Granulométrie	< 0,50 mm
Densité produit durci	1,7
D.P.U. à 20 °C	Environ 1 h
Adhérence sur béton 28 j (5 mm)	> 1,0 MPa
Compression 28 jours	15 MPa
Dosage en eau	4,5 à 5,25 litres
Consommation	1,5 kg/m²/mm (poudre)
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133698

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.