oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

738 LANKOCRETE ABRASION

Mortier haute résistance à l'abrasion



- Haute résistance à l'abrasion, indice CNR < 1
- Renforcement des réseaux d'assainissement
- Excellente résistance à l'eau de mer et aux eaux sulfatées
- Projection voie humide par passes de 10 à 30 mm (100 mm maximum)
- Conforme à la norme NF EN 1504-3 classe R3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	NF EN 1504-3 R3
Couleur	Gris
Granulométrie	0 - 3 mm
Densité produit durci	2,3
D.P.U.	50 min
Début / fin de prise à +20 °C	4 h / 5 h
Compression 28 jours	75 MPa
Indice CNR 28 j / classe NF P18-470	< 1 / RM2
Consommation	2,3 kg/m² par mm d'épaisseur
Conditionnement	Sac de 25 kg longue conservation
Conservation	12 mois
Réf	738 LANKOCRETE ABRASION

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.