oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

PARJOINT

Mortier de rejointoiement à la chaux



- Spécialement adapté au rejointoiement des joints de briques anciennes
- Mortier hydrofugé à la chaux, teinté dans la masse
- Aspect traditionnel : lissé, brossé, bossé
- Forte perméance à la vapeur d'eau
- Briques, pierres et plaquettes de parement, intérieur et extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	100 % chaux hydraulique HL 3,5
Granulométrie	0 - 1,6 mm
Masse volumique apparente	1 600 kg/m³
Module d'élasticité	≤ 3 000 MPa
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ ≤ 13
Dosage en eau	4,2 à 5,0 L par sac de 25 kg
Consommation	4 à 10 kg/m² selon joints et briques
Document de référence	NF DTU 20.1
Conditionnement	Sac de 25 kg - palette de 48 sacs
Conservation	12 mois
Réf	133442

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.