oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

706 LANKOFILL COQUE

Coulis d'injection pour vides annulaires



- Remplissage des vides annulaires (coques PEHD, PRV)
- Mortier pompable et injectable sur de grandes distances
- Mortier autoplaçant à base de ciment PMES
- Remplissage des vides dans les ouvrages en maçonnerie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Granulométrie	0 - 1,25 mm
Écoulement cône de Marsh	TO = 16 s
Exsudation à 3 h	< 2 % (NF P 18-359)
D.P.U.	1 h
Début / fin de prise à +20 °C	3 h 30 / 4 h 30
Compression 28 jours	25 MPa
Eau de gâchage	5 à 5,5 L par sac de 25 kg
Volume en place	14 L par sac de 25 kg
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133655

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.