oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

730 LANKOREP FIN

Mortier de réparation fin fibré



- Épaisseur de 2 à 70 mm par passe
- Mortier thixotrope fibré à retrait compensé
- Réparation des bétons : épaufrures, nids d'abeille, nez de marches
- Réparation et resurfaçage en piscines et bassins privatifs
- Conforme à la norme NF EN 1504-3 classe R2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	NF EN 1504-3 R2
Granulométrie	0 à 1,5 mm
Densité produit durci	1,8
D.P.U.	30 min environ à +20 °C
Début / fin de prise à +20 °C	3 h / 4 h
Compression 28 jours	35 MPa
Eau de gâchage	4,25 à 4,5 L par sac de 25 kg
Consommation	2 kg/m²/mm d'épaisseur
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg longue conservation
Conservation	12 mois
Réf	133656

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

