Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

731 LANKOREP STRUCTURE

Mortier de réparation structurel



- Épaisseur de 5 à 70 mm par passe
- Conforme EN 1504-7, protection de la corrosion des armatures
- Excellente tenue à l'eau de mer, aux eaux sulfatées et aux sels de déverglaçage
- Conformité aux Listes Positives (CLP)
- NF EN 1504-3 classe R4, marque NF Produits de réparation NF 030

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	NF EN 1504-3 R4
Granulométrie	0 - 2 mm
Densité produit durci	2
D.P.U.	30 min environ à +20 °C
Début / fin de prise à +20 °C	2 h / 3 h
Compression 28 jours	65 MPa
Eau de gâchage	3,5 L par sac de 25 kg
Consommation	2 kg/m²/mm d'épaisseur
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg longue conservation
Conservation	12 mois
Réf	133657

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

