oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

733 LANKOREP BLANC

Mortier de réparation blanc



- Épaisseur de 2 à 50 mm par passe
- Thixotrope, finition talochée fine
- Excellente tenue à l'eau de mer
- Poudre blanche, peut être colorée
- Conforme à la norme NF EN 1504-3 classe R3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	NF EN 1504-3 R3
Granulométrie	0 à 0,8 mm
Densité produit durci	2
D.P.U.	30 min environ à +20 °C
Début / fin de prise à +20 °C	2 h 30 / 3 h 30
Compression 28 jours	38 MPa
Eau de gâchage	4,2 L par sac de 25 kg
Volume en place	13 L par sac
Consommation	2 kg/m²/mm d'épaisseur
Conditionnement	Sac de 25 kg longue conservation
Conservation	12 mois
Réf	133659

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.