oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

735 LANKOREP RAPIDE

Mortier de réparation rapide R4



- Mortier fibré à retrait compensé à prise rapide
- Épaisseur de 5 à 70 mm par passe
- Excellente tenue aux eaux de mer à haute teneur en sulfates
- Recouvrable par peinture sous 24 h
- NF EN 1504-3 classe R4, marque NF « Produits de Réparation » NF 030

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	NF EN 1504-3 R4
Granulométrie	0 à 2 mm
Densité produit durci	2,15 - 2,35
D.P.U.	10 à 15 min environ à +20 °C
Début / fin de prise à +20 °C	40 min / 60 min
Compression 28 jours	55 MPa
Eau de gâchage	3,5 L par sac de 25 kg
Consommation	2 kg/m²/mm d'épaisseur
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg longue conservation
Conservation	12 mois
Réf	133661

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.