Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

770 LANKOREP FIN RAPIDE

Mortier de réparation fin rapide



- Mortier fin et rapide, fibré à retrait compensé
- Épaisseur de 2 à 70 mm par passe
- Recouvrable par peinture sous 24 h
- Forme un film passif protégeant les armatures de la corrosion
- NF EN 1504-3 classe R3, marque NF « Produits de Réparation » NF 030

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	NF EN 1504-3 R3
Granulométrie	0 à 0,8 mm
Densité produit durci	2,1 ± 0,1
Adhérence (NF EN 1542)	≥ 1,5 MPa
D.P.U.	35 min à +20 °C / 10 min à +30 °C
Début / fin de prise à +20 °C	1 h / 1 h 30
Compression 28 jours	40 MPa
Eau de gâchage	3,5 L par sac de 25 kg
Consommation	2 kg/m²/mm d'épaisseur
Conditionnement	Sac de 25 kg longue conservation
Conservation	12 mois
Réf	133668

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.