oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

781 LANKOREP FLUIDE RAPIDE

Mortier de réparation coulable



- Mortier fluide auto-plaçant, coulage sans vibration, peut être pompé
- Épaisseur d'application de 12 à 250 mm maximum
- Décoffrage possible après 2 heures à +20 °C
- Résistance aux cycles gel-dégel et aux sels de déverglaçage
- Peut être peint 12 heures après application à 20 °C
- NF EN 1504-3 classe R4, marque NF « Produits de Réparation » NF 030

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	NF EN 1504-3 R4
Granulométrie	0 à 4 mm
Densité produit durci	2,1
D.P.U.	20 min à +20 °C
Début / fin de prise à +20 °C	50 min / 60 min
Compression 24 h (+20 °C)	35 MPa
Compression 28 j (+20 °C)	70 MPa
Consommation	2,3 kg de mortier frais/m²/mm
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	6 mois
Réf	133685

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.