oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

739 LANKOCRETE SPÉCIAL

Mortier pour réseaux d'assainissement



- Épaisseurs d'application de 10 à 80 mm
- Résistance à l'abrasion, indice CNR = 2.0
- Excellente résistance à l'eau de mer et aux eaux sulfatées
- Application à la truelle ou par projection voie humide
- Conforme EN 1504-3 classe R4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	EN 1504-3 R4
Granulométrie	0 - 2 mm
Densité produit durci	2,1
D.P.U.	40 min
Début / fin de prise à +20 °C	2 h 30 / 3 h 30
Compression 28 jours	60 MPa
Indice CNR à 28 jours	2.0
Eau de gâchage	2,7 L par sac de 25 kg
Consommation	2,2 kg/m² par mm d'épaisseur
Conditionnement	Sac de 25 kg longue conservation
Conservation	12 mois
Réf	133665

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.