oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

MORTIER DE RÉPARATION GRIS

Mortier de réparation gris



- Rattrapage important, jusqu'à 7 cm
- Rattrapage, restructuration et traitement des fissures passives
- Sur béton, parpaing ou brique pleine
- Mortier fibré prêt à gâcher, faible retrait
- Conforme EN 1504-3 classe R2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	EN 1504-3 R2
Coloris	Gris
Granulométrie	0 à 1,5 mm
Densité produit durci	1,8
pH mortier	12,5
Début / fin de prise à +20 °C	3 h / 4 h
Compression 28 jours	35 MPa
Flexion 28 jours	7,5 MPa
Conservation	18 mois
Conditionnement	Sac de 5 kg - lot de 4 sacs
Réf	133682

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.