oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

MORTIER PIERRE DM

Mortier Pierre DM grain moyen



- Réparation et reconstitution des pierres calcaires de 0,5 à 10 cm
- Mortier de réparation rapide, recoupable 30 min à 1 h après application
- Taillable, ponçable et sculptable comme la pierre de taille
- Blanc ou teinté dans la masse, disponible en 10 teintes
- Pierres calcaires demi-dures à dures à grain moyen

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Granulométrie	0 - 1,6 mm
Liant	Chaux aérienne et liants hydrauliques
Masse volumique apparente	1 550 kg/m³
Résistance en compression	8,5 MPa
Résistance à la flexion	3,0 MPa
Perméabilité vapeur d'eau	$\mu \leq 20$
Dosage en eau	4,3 à 4,8 L par sac de 25 kg
Consommation minimale	1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
Température d'application	+5 °C à +30 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg - palette de 24 sacs
Conservation	12 mois
Réf	133990

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

