Oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

# 772 LANKOREP HP

## 772 Lankorep HP




- Fin et gris clair
- Montée en résistance rapide
- Épaisseur 3 à 100 mm par passe
- Recouvrable par peinture sous 24 h
- Excellente tenue à l'eau de mer
- Conforme EN 1504-3 (R4) et EN 1504-7 ; référentiel NF 030

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Nature** | Mortier fin R4 à retrait compensé, fibré |
| **Granulométrie** | 0 à 0,8 mm |
| **Densité produit durci** | 2,2 ± 0,1 |
| **Adhérence (NF EN 1542)** | ≥ 2 MPa |
| **D.P.U. à + 20 °C** | 35 min |
| **Prise à + 20 °C** | Début 2 h ; fin 2 h 30 |
| **Flexion / compression à 28 j** | 7 MPa / 50 MPa |
| **Dosage en eau** | 3,9 à 4,2 litres par sac de 25 kg |
| **Consommation** | 2,1 kg/m²/mm d'épaisseur |
| **Conditionnement** | Sac de 25 kg |
| **Conservation** | 12 mois |
| **Réf** | 133684 |

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.