oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

714 LANKOROAD SCELLFLASH BLACK

714 Lankoroad Scellflash Black



- Durcissement rapide
- Remise en service en 1 heure (T4 T5 à 20 °C)
- Couleur noire adaptée aux travaux de voirie
- Certification NF069 ; marquage CE selon EN 1504-3, classement R4
- Scellement de regards, cadres, bouches à clé, trappes Télécom

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Micro-béton prêt à mouiller à retrait compensé
Granulométrie maximale	0 - 10 mm
Densité produit durci	2,2
D.P.U.	10 min à 20 °C
Début de prise à + 20 °C	~ 20 min
Compression 1 h / 1 j / 28 j	8 / 30 / 52 MPa
Dosage en eau	2,1 à 2,5 litres par sac de 25 kg
Volume en place	12 litres par sac
Température d'utilisation	+ 5 °C à 35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	9 mois
Réf	133500

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.