oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

724 LANKO EASYSCEL

724 Lanko Easyscel



- Sans malaxage
- Durcissement rapide
- Verser la poudre dans la réservation, sans mélange, puis mouiller
- Résistance permanente à l'humidité
- Scellement de poteaux de clôture, signalétiques, étendages, pergolas

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Micro-béton sans malaxage
Aspect / couleur	Poudre grise
Granulométrie	0-10 mm
Début de durcissement	Environ 10 minutes à + 20 °C
Dosage en eau	2,5 litres par sac de 20 kg (12,5 %)
Consommation	Environ 11 litres en place par sac de 20 kg
Profondeur de trou	30 cm minimum
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Limite d'emploi	Pas d'éléments à fonction structurelle
Conditionnement	Sac de 20 kg
Conservation	12 mois
Réf	133455

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.