oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

718 LANKOROAD BLACK TT

718 Lankoroad Black TT



- Avec ou sans coffrage
- Fibré - thixotrope
- Durcissement rapide
- Certification NF069 ; conforme NF EN 1504-3 classe R4
- Scellement de regards, cadres, bouches à clé, mobilier urbain

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Mortier de voirie noir à retrait compensé
Granulométrie maximale	0 - 4 mm
Densité produit durci	2,2
D.P.U.	15 min à 20 °C
Début de prise à + 20 °C	~ 20 min
Compression 1 h / 1 j / 28 j	12 / 30 / 75 MPa
Dosage en eau	2,3 à 3 litres par sac de 25 kg
Volume en place	12 litres par sac
Remise en service T4 T5 (+ 20 °C)	1 h
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	6 mois
Réf	133503

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.