oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

712 LANKOROAD RAPIDEX

712 Lankoroad Rapidex



- Durcissement rapide
- Résistances mécaniques élevées
- Marquage CE selon EN 1504-3, classement R4
- Scellement de regards, trappes télécom, bouches à clé, tampons
- Remise en service trafic faible (T4 T5) en 1 h 30 à + 20 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre grise foncée prête à gâcher
Granulométrie maximale	0 - 4 mm
D.P.U.	15 min à 20 °C
MVA	2,1
Prise à + 20 °C	Début 25 min ; fin 30 min
Compression 2 h / 1 j / 28 j	20 / 40 / 50 MPa
Dosage en eau	3,3 litres par sac de 25 kg
Volume en place	13 litres par sac
Température d'utilisation	+ 5 °C à 35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	6 mois
Réf	133499

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.